Ston mix® Cerámico

Ficha técnica

Versión anterior: Diciembre 2016 LL
Ultima Versión: enero 2022- TC

1. DESCRIPCIÓN

STONMIX® CERÁMICO es un adhesivo monocomponente base cemento gris o Blanco diseñado especialmente para la instalación de cerámicas con absorción de agua inferior al 18 %. Su especializada formulación evita la adición de agua a tabletas o sustrato previo a la instalación.

STONMIX® CERÁMICO es apto para otros revestimiento como gres.

STONMIX® CERÁMICO es apto para instalaciones en piso y pared condición interior y exterior solo piso de tráfico moderado, en formatos que no superen una dimensión de 80 cm en cualquiera de sus lados.

(C1) Adhesivo cementicio de características normales

(T) Resistencia al deslizamiento

2. USOS

Desarrollado de manera especial para pegar cerámica y gres en pared y piso interior, y/o piso exterior de tráfico moderado o residencial.

3. RENDIMIENTO APROXIMADO*

Rendimiento teórico = 1-1,2 kg/m² por milímetro de espesor de adhesivo.

Material	Rendimiento en kg/m²
Cerámica (30x30 cm)	4.5 - 7
Gres (30x30 cm)	4.5 - 7

** El rendimiento de un mortero depende de la nivelación de la superficie objeto de instalación, así como del formato, espesor y peso de la tableta. Entre más grande la tableta, mayor el consumo. Este rendimiento es orientativo, no es un compromiso de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.*

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor
Deslizamiento	Menor de 0.5 mm
Humectabilidad (20 °C 60 % humedad)	20 - 30 minutos
Resistencia adhesiva a la tracción condición estándar	>0.8 N/mm²
Resistencia adhesiva a la tracción condición Tiempo abierto	>0.5 N/mm² después de 30 min
Resistencia adhesiva a la tracción condición inmersión en agua	>0.5 N/mm²
Contenido de VOC calculado	0 g por litro

Las propiedades de desempeño esta evaluados bajo los métodos de ensayo de la NTC 6050-2 y/o ISO13007.

4.1. Clasificación del producto ante Normas técnicas nacionales e internacionales para adhesivos cerámicos cementicios:

ISO 13007: C1T
NTC 6050 - 2014: C1T
ANSI A118.11: Cumple - supera exigencia
ANSI A118.15: Cumple - supera exigencia
ANSI A118.4: Cumple - supera exigencia

4.2. Propiedades de aplicación

Los tiempos de aplicación y duración de la mezcla en estado húmedo varían en función de las condiciones ambientales del lugar de trabajo. Ejemplo: Temperatura, humedad, velocidad del viento. La siguiente información es de referencia.

Temperaturas de aplicación: Mayor 4 °C y menor 32 °C
Tiempo de instalación: 15-20 min (23 °C - 60% humedad)
Tiempo de la mezcla en balde: 3 horas aprox.
Tiempo de ajuste: 30 ± 5 min

5. VENCIMIENTO Y TRAZABILIDAD

El producto vence 12 meses después de la fecha de producción. Si el producto está almacenado en ambientes secos y en su empaque original es posible que su vida útil se extienda a 12 meses. En caso de exceder la fecha de vencimiento, puede solicitar al departamento técnico de Gramar® análisis para extensión de vida útil.

Cada bolsa de producto tiene número de lote, con él puede requerir el certificado de análisis al departamento de Control de calidad Gramar®, si lo necesita.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie sobre la que se hará la instalación debe ser: Plana, mecánicamente resistente libre de todo rastro de pintura, polvo, grasa, ceras, agua etc. La superficie debe estar lo suficientemente seca (humedad inferior al 2 %), para que no afecte la eficacia del adhesivo **STON MIX® CERÁMICO**.

7. SUPERFICIES RECOMENDADAS

Concreto curado (28 días).

Pañetes o morteros de nivelación base cemento con al menos 1 semana de curado, por cada centímetro de espesor en con condiciones ambientales adecuadas.

8. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Consulte la Hoja de seguridad para validar todas la recomendaciones de seguridad y de protección personal para el uso de adhesivos Stonmix®.

1. Agregue máximo **5 partes** de STON MIX® CERÁMICO a **2 partes** de agua. Ejemplo: **25 kg** de STON MIX® CERÁMICO requieren **7.25 litros** de agua. Agregar más agua de la cantidad especificada reduce su resistencia, lo que constituiría un aumento en el riesgo de desprendimiento de las piezas instaladas (agregue máximo el **29 %** de agua).

2. Mezcle de manera uniforme hasta que la mezcla tenga una consistencia cremosa y sin grumos. Es deseable la utilización de taladros de baja velocidad (300 r.p.m.) con accesorios como mezcladores para morteros cementicios.

3. Deje reposar la mezcla máximo hasta 3 minutos aproximadamente, de acuerdo a las condiciones ambientales de la preparación.

4. Mezcle de nuevo y el mortero está listo para usar.

9. APLICACIÓN

1. Asegúrese que la superficie donde se hará la instalación, así como las baldosas, estén limpias, libres de polvo, grasas y/o cualquier otro elemento que afecte la adherencia. Si el sustrato de apoyo es base cemento y ha estado expuesto a intensa radiación solar humedezca levemente. En piedras naturales como mármoles en acabado Split face es preponderante la limpieza de las piezas en la cara posterior.

2. Conforme a las recomendaciones de TCNA (Tile Council of North America), el cubrimiento mínimo de adhesivo en el sustrato y revestimiento para instalaciones interiores debe ser de 85%, mientras para aplicaciones exteriores, pisos para uso comercial y zonas húmedas debe ser mayor al 95%. En este último es obligatorio la práctica de doble encolado de forma indistinta al tamaño del revestimiento.

3. Solo aplique el mortero al sustrato, para estampillar el número de tabletas de acuerdo a la siguiente tabla:

Tamaño máximo de la tableta a estampillar	Aplicar mortero para estampillar máximo
Tabletas de hasta 30x30 cm	3 tabletas
Tabletas de hasta 50x50 cm	2 tabletas
tabletas de hasta 30x60 cm	2 tabletas
Formatos mayores a los del recuadro anterior	1 tableta o placa

Es necesario controlar de forma continua que el adhesivo no haya formado una película en la superficie (Efecto piel). El mortero debe permanecer fresco para colocar las tabletas. En caso contrario, retirar el adhesivo y aplicar uno nuevo.

4. Elija la llana de aplicación conforme a tamaño del revestimiento a utilizar. Mosaicos llana 6x6 mm, formato de 30x30 cm hasta 30x60 cm llana de 10x10 mm, y formatos superiores llanas de 12x12 mm

5. Aplique el mortero al sustrato con la parte lisa de la llana, formando una capa pareja.

6. Pase la parte dentada de la llana con un ángulo de inclinación entre 45-60°, dejando unos canales visibles definidos **en una sola dirección** por donde pueda salir el aire al estampillar.

7. Aplique mortero en la parte posterior de la tableta y, con el extremo liso de la llana, raspe con firmeza hasta cubrirla por completo. Esto garantizara mejor humectación.

8. Coloque de forma inmediata la tableta en el sustrato, cuando aún esté húmedo y pegajoso. Empuje levemente el revestimiento hacia adelante y atrás en sentido perpendicular a los surcos de la llana para lograr mayor humectación.

9. Golpee el revestimiento con un martillo de goma o silicona para conseguir una adherencia total y nivelar la superficie. Limpie los excesos y residuos del adhesivo a nivel de las juntas de colocación.

10. El espesor ideal de aplicación de adhesivo es entre 5-6 mm. No obstante, si tiene problemas de nivelación en el sustrato puede aplicar adhesivo máximo hasta 15 mm de espesor.

11. Limpie herramientas y manos al finalizar, cuando el adhesivo aun este fresco.

12. Restrinja el tránsito durante 24 horas y evite el tráfico pesado durante 7 días.

10. EMBOQUILLADO

Emboquille usando Ston mix® Boquilla látex, no antes de 24 horas de instalado el revestimiento para permitir la evaporación del agua de la mezcla.

11. TRANSITABILIDAD Y PUESTA EN SERVICIO

El área instalada es transitable tras 8 horas de realizado el pegue de las baldosas. Las superficies pueden ser habilitadas para el servicio pesado después de 7 días aproximadamente.

12. ALMACENAMIENTO

STONMIX® CERÁMICO se debe almacenar siempre en un lugar fresco y seco, libre de humedad. Nunca dejar las bolsas de forma directa sobre el piso, use estibas secas.

El producto tiene 12 meses de vida útil a partir de su fecha de fabricación. Revise siempre esta fecha, impresa en la bolsa.

13. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

NO SEGUIRLAS PUEDE CAUSAR EL DESPRENDIMIENTO DE LAS BALDOSAS Y LIBERA A GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

1. Contemple previo a la instalación un diseño integral de juntas de colocación, disipación, perimetrales y estructurales para asegurar la estabilidad de la instalación.

2. Siempre use llana dentada.

3. STONMIX® CERÁMICO no requiere que los revestimientos sean expuestos a ciclos de inmersión en agua para mejorar su adherencia, siempre y cuando cumplan con los estándares de absorción de agua normalizado para cada grupo cerámico.

4. No use adhesivos base cemento como STON MIX® CERÁMICO en mármoles, pizarras o piedras areniscas. Para estos requerimientos utilice

productos especializados para piedra natural como Stonmix® Marmolero, Stonmix® Látex - Flex o Stonmix® Látex Fachadas.

5. No use STON MIX® CERÁMICO sobre sustratos base yeso o fibrocemento. Para estos requerimientos utilice adhesivos de características mejoradas modificados con Látex.

6. No mezcle STON MIX® CERÁMICO con arena, cemento y/o cualquier otro aditivo. Solo debe adicionar agua.

7. Agregue la cantidad de agua recomendada por GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S Adicionar más agua reduce la resistencia final del mortero, además de promover la aparición de las eflorescencias.

8. Aplicar y esparcir mortero en cantidad mayor a la tabla del punto 2 de numeral 9. APLICACIÓN, pone en riesgo la adherencia del revestimiento al sustrato, causando desprendimientos de las tabletas.

9. Nunca adicione mezcla nueva de STON MIX® CERÁMICO sobre una mezcla reposada por más de 1 hora; esto afecta las propiedades tanto húmedas como mecánicas del mortero y genera el desprendimiento de las tabletas.

10. Posterior a la instalación se debe proteger muy bien el área. Nunca se debe permitir el ingreso de agua (lluvia) y/o cualquier otro elemento, esto puede provocar el desprendimiento de las tabletas. Hasta que el área no esté emboquillada (procedimiento que no puede hacer antes de 24 horas) y el mortero adquiera su resistencia final, la instalación no es fuerte y segura por completo.

11. El ingreso de agua al mortero (por exceso en la preparación de la mezcla, o posterior a la instalación, ya sea lluvia, fugas, mal emboquillado, etc.) es uno de los principales causantes del desprendimiento de las tabletas, incluso podría suceder aún meses después de haber concluido la instalación.

12. STONMIX® CERÁMICO no es apto para realizar instalaciones de revestimientos sobre sustrato no absorbentes, como membranas impermeabilizantes o revestimientos preexistentes; para este requerimiento utilice Stonmix® Látex - Flex.

13. Si la obra continúa luego de la instalación, proteja siempre el área instalada para evitar rayones o manchas (Ejemplo pintura).

14. No transite, aplique carga o pesos hasta 7 días después de la instalación.

15. Siempre consulte la ficha técnica. Cualquier duda comuníquese con nuestro departamento técnico tel. +57 (1) 7245120, e-mail: gramar@gramar.com

14. PRESENTACIÓN

Color: Blanco y gris.
Bolsas 25 kg
Estibas con 62 Bolsas 25 kg - 1.55 Toneladas.

15. NOTAS

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, experiencia, guías técnicas y códigos de construcción locales a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de obra que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página web www.gramar.com o puede solicitarlas a departamento técnico.