



- (C2) Adhesivo cementicio de características mejoradas
- (S1) Deformable
- (T) Resistencia al deslizamiento
- (E) Tiempo abierto extendido
- (H2) Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor
- (I2) **Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua**

1. DESCRIPCIÓN

STONMIX® PISCINAS es un adhesivo base cemento para baldosas de piso y pared monocomponente especializado para instalar revestimientos arquitectónicos en zonas que estarán expuestas en condiciones extremas de humedad y temperatura.

Su formulación modificada con polímeros tipo látex de adherencia y flexibilidad garantiza la fijación de revestimientos de baja absorción como mosaicos vítreos y/o revestimientos arquitectónicos de mediano y gran formato en cerámica, porcelanato, mármol, granito y piedras areniscas, con óptimo desempeño en piso o pared, en interiores o exteriores.

STONMIX® PISCINAS no es un impermeabilizante tipo membrana cementicia, es un mortero con la deformación requerida para absorber los cambios dimensionales de sustrato y/o el revestimiento sin que presenten desprendimientos. Desde luego deben seguirse de manera atenta las instrucciones de uso para conseguir el resultado requerido.

Por sus características de tiempo abierto extendido da mayor tiempo de trabajo en la instalación.

Su formulación ofrece alta resistencia a los agentes químicos de los tratamientos convencionales de aguas de piscinas y espejos de agua.

2. USOS

Especialmente desarrollado para adherir zonas húmedas como piscinas, fuentes, espejos de agua, saunas, etc., para revestimientos arquitectónicos como: porcelanatos, mosaicos vítreos enmallados, piedras naturales excepto pizarra, para este material use **STONMIX® LÁTEX** o **STONMIX® C2S2**

Se puede especificar en pisos o paredes de uso interiores y/o exteriores.

STONMIX® PISCINAS no es un producto apto para fachadas.

3. RENDIMIENTO APROXIMADO*

Rendimiento teórico = 1-1,2 kg/m² por milímetro de espesor de adhesivo.

Material	Rendimiento en kg/m ²
Cerámica (30x30 cm)	4.5 - 6.5
Gres (30x30 cm)	4.5 - 6.5
Porcelanato, neolith	6.5 - 8.0
Mármol, granito, pizarra, piedras areniscas, calizas, travertinos	7 - 8.5

* El Rendimiento de un mortero depende de la nivelación de la superficie, así como del formato, espesor y peso de la tableta. Entre más grande la tableta, mayor el consumo. Este rendimiento es orientativo, no es un compromiso de **GRANITOS Y MARMOLES S.A.S.**

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor
Deslizamiento	Menor de 0.5 mm
Humectabilidad (20°C 60% Humedad)	20 - 30 minutos
Resistencia adhesiva a la tracción condición estándar	>1.3 N/mm ²
Resistencia adhesiva a la tracción condición Tiempo abierto	>0.5 N/mm ² después de 30 min
Resistencia adhesiva a la tracción condición envejecimiento a calor	>1.2 N/mm ²
Resistencia adhesiva a la tracción condición inmersión en agua	>1.2 N/mm²
Resistencia adhesiva a la tracción condición ciclo Hielo Deshielo	>1 N/mm ²
Deformación Transversal	> 2.5 mm
Contenido de VOC calculado	0 g por litro

Las propiedades de desempeño esta evaluados bajo los métodos de ensayo de la NTC 6050-2 y/o ISO13007.

4.1. Clasificación del producto ante Normas técnicas nacionales e internacionales para adhesivos cerámicos cementicios:

- ISO 13007: C2S1TE
- NTC 6050 - 2014: C2S1H2I2TE
- ANSI A118.11: Cumple
- ANSI A118.15: Cumple
- ANSI A118.4: Cumple

4.2. Propiedades de aplicación

Los tiempos de aplicación y duración de la mezcla en estado húmedo varían en función de las condiciones ambientales del lugar de trabajo. Ejemplo: Temperatura, humedad, velocidad del viento. La siguiente información es de referencia.

- Temperaturas de aplicación:** Mayor 4 °C y menor 32 °C
- Tiempo de instalación:** 20-30 min (23 °C -60% humedad)
- Tiempo de la mezcla en balde:** 3 horas aprox.
- Tiempo de ajuste:** 30 ± 5 min

5. VENCIMIENTOS Y TRAZABILIDAD

El producto vence 12 después meses de la fecha de producción.

Cada bolsa de producto tiene número de lote, con él puede requerir el certificado de análisis al departamento de Control de calidad Gramar®, si lo necesita.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie sobre la que se hará la instalación debe ser: Plana, **mecánicamente resistente y curada** libre de todo rastro de pintura, polvo, grasa, ceras, agua etc.

La superficie debe estar lo suficientemente seca (humedad inferior al 2 %), para que no afecte la eficacia del adhesivo STONMIX® PISCINAS.

Superficies de apoyo de hormigón o mampostería debe tener perfiles de anclaje mecánico.

7. SUPERFICIES RECOMENDADAS

Curado final (28 días). Pañetes o morteros de nivelación base cemento con al menos 1 semana de curado, por cada centímetro de espesor en con condiciones ambientales adecuadas.

Siempre valide que los sistemas de impermeabilización sean compatibles con este tipo de adhesivo.

STONMIX® PISCINAS es apto como adhesivo para revestir muros no sujetos a inmersión en zonas húmedas y baños con sistemas constructivos livianos como: placas planas de fibrocemento o yeso cartón **certificadas por su fabricante como aptas para enchape en zonas húmedas.**

8. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Consulte la Fichas de datos de seguridad para validar todas la recomendaciones de seguridad y de protección personal para el uso de adhesivos **STONMIX®**

1. Agregue máximo **9 partes** de **STONMIX® PISCINAS** a **3 partes** de agua. Ejemplo: **25 kg** de **STONMIX®**

PISCINAS requieren **6.25 litros** de agua. Agregar más agua de la cantidad especificada reduce su resistencia, lo que constituiría un aumento en el riesgo de desprendimiento de las piezas instaladas (agregue máximo el **27 %** de agua).

- Mezcle de manera uniforme hasta que la mezcla tenga una consistencia cremosa y sin grumos. Es deseable la utilización de taladros de baja velocidad (300 r.p.m.) con accesorios como mezcladores para morteros cementicios.
- Deje reposar la mezcla hasta 3 minutos aproximadamente, de acuerdo a las condiciones ambientales de la preparación.
- Mezcle de nuevo y el mortero está listo para usar.

9. APLICACIÓN

- Asegúrese que la superficie donde se hará la instalación, así como las baldosas, esté limpia, libre de polvo, grasas y/o cualquier otro elemento que afecte la adherencia. **Si el sustrato de apoyo es de base cemento y ha estado expuesto a intensa radiación solar humedad leve.**



Para la instalación de piscina es ideal evitar la radiación directa del sol para mejorar las condiciones de trabajo, confort del instalador y alargar la manejabilidad del adhesivo. Use textiles tipo polisombras.

- Conforme a las recomendaciones de TCNA para optimizar la instalación, el cubrimiento mínimo de adhesivo para instalaciones exteriores y en zonas húmedas debe ser de 95%, con práctica obligatoria de doble encolado independiente del tamaño del revestimiento.
- Solo aplique el mortero al sustrato, para estampillar el número de tabletas de acuerdo a la siguiente tabla:

Tamaño máximo de la tableta a estampillar	Aplicar mortero para estampillar máximo
Tabletas de hasta 30x30cm	3 tabletas
Tabletas de hasta 50x50cm	2 tabletas
tabletas de hasta 30x60cm	2 tabletas
Formatos mayores a los del recuadro anterior	1 tableta o placa

Esta instrucción es obligatoria en este tipo de morteros, modificados con látex.

Es necesario controlar continuamente que el adhesivo no haya formado una película en la superficie (Efecto piel). El mortero debe permanecer fresco para colocar las tabletas. En caso contrario, retirar el adhesivo y aplicar uno nuevo. No debe mojar el adhesivo cuando ya ha formado película, ya que el agua en vez de disolverla, forma un velo adhesivo.

- Elija la llana de aplicación conforme a tamaño del revestimiento a utilizar. Mosaicos llana 6x6 mm, formato de 30x30 cm hasta 30x60 cm llana de 10x10 mm, y formatos superiores llanas de 12x12 mm.
- Aplique el mortero al sustrato con la parte lisa de la llana, formando una capa pareja.
- Pase la parte dentada de la llana con un ángulo de inclinación entre 45-60°, dejando unos canales visibles definidos **en una sola dirección** por donde pueda salir el aire al estampillar.
- Aplique mortero en la parte posterior de la tableta y, con el extremo liso de la llana, raspe con firmeza hasta cubrirla por completo. Si está instalando una placa, es recomendable usar el lado dentado de la llana, asegurándose de aplicarlo en forma paralela a como quedaron las estrías en la aplicación que se hizo sobre el sustrato en el paso 4. Esto garantizará mejor humectación.
- Coloque de forma inmediata la tableta o placa en el sustrato, cuando aún esté húmedo y pegajoso. Empuje levemente el revestimiento hacia adelante y atrás en sentido perpendicular a los surcos de la llana para lograr mayor humectación.
- Golpee el revestimiento con un martillo de goma o silicona para conseguir una adherencia total y nivelar la superficie. Limpie los excesos y residuos del adhesivo a nivel de las juntas de colocación.

Versión anterior: enero 2022 - TC

Última versión: noviembre 2023 - AS

10. El espesor ideal de aplicación de adhesivo es entre 5-6 mm. No obstante si tiene problemas de nivelación en el sustrato puede aplicar adhesivo máximo hasta 15 mm de espesor.

11. Limpie herramientas y manos al finalizar, cuando el adhesivo aun este fresco.

12. Restrinja el tránsito durante 24 horas y evite el tráfico pesado durante 7 días.

10. EMBOQUILLADO

Emboquille usando **STONMIX® BOQUILLA LATEX**, no antes de **24 horas** de instalado el revestimiento para permitir la evaporación del agua de la mezcla.

No utilice limpiadores ácidos, para retirar excesos de boquilla o la bruma sobre el enchape, ya que puede poner en riesgo su adherencia.

En piscinas se recomienda humectar superficialmente la boquilla durante 48 horas siguientes a su aplicación.

11. TRANSITABILIDAD Y PUESTA EN SERVICIO

El área instalada es transitable tras **12 a 24 horas** de realizado el pegue de las baldosas. Las superficies pueden ser habilitadas para el servicio pesado después de **5 a 7 días** aproximadamente.

Los depósitos y las piscinas se pueden llenar después de 21 días, con un caudal del llenado que nos supere una altura en el nivel de la piscina de 15 cm en 8 horas.

12. ALMACENAMIENTO

STONMIX® PISCINAS se debe almacenar siempre en un lugar fresco y seco, libre de humedad. Nunca dejar las bolsas de forma directa sobre el piso, use estibas secas.

El producto tiene 12 meses de vida útil a partir de su fecha de fabricación. Revise siempre esta fecha, impresa en la bolsa.

13. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

NO SEGUIRLAS PUEDE CAUSAR EL DESPRENDIMIENTO DE LAS BALDOSAS Y LIBERA A **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S.** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

1. Contemple previo a la instalación un **diseño integral de juntas de colocación**, dispación, perimetrales y estructurales para asegurar la estabilidad de la instalación.
2. Siempre use llana dentada.
3. **STONMIX® PISCINAS** no requiere que los revestimientos sean expuestos a ciclos de inmersión en agua para mejorar su adherencia.
4. No use adhesivos base cemento como **STONMIX® PISCINAS** en mármoles sensibles a la humedad como verde saltan o verde Guatemala, para estos productos adhesivos epóxicos como **STONMIX® GROZAPOXI**.
5. Use **STONMIX® PISCINAS** en piedras naturales de colores claros o translucidos.
6. No use **STONMIX® PISCINAS** sobre sustratos base yeso, sin tratamiento para garantizar su compatibilidad con sistemas base cemento.
7. No mezcle **STONMIX® PISCINAS** con arena, cemento y/o cualquier otro aditivo. Solo debe adicionar agua.
8. Agregue la cantidad de agua recomendada por **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S.** Adicionar más agua reduce la resistencia final del mortero, además de promover la aparición de las eflorescencias.
9. Aplicar y esparcir mortero en cantidad mayor a la tabla del punto 2 de numeral 9. APLICACIÓN, genera el "efecto piel". Este afecta de manera directa la adherencia del revestimiento al sustrato, causando desprendimientos de las tabletas. Esta instrucción es obligatoria en este tipo de morteros modificados con látex.
10. Nunca adicione mezcla nueva de **STONMIX® PISCINAS** sobre una mezcla reposada por más de 1 hora; esto afecta las propiedades tanto húmedas como mecánicas del mortero y genera el desprendimiento de las tabletas.

11. Posterior a la instalación se debe proteger muy bien el área. Nunca se debe permitir el ingreso de agua (lluvia) y/o cualquier otro elemento, esto puede provocar el desprendimiento de las tabletas. Hasta que el área no esté emboquillada (procedimiento que no puede hacer antes de 24 horas) y el mortero adquiera su resistencia final, la instalación no es fuerte y segura por completo.
12. El ingreso de agua al mortero (por exceso en la preparación de la mezcla, o posterior a la instalación, ya sea lluvia, fugas, mal emboquillado, etc.) es uno de los principales causantes del desprendimiento de las tabletas, incluso podría suceder aún meses después de haber concluido la instalación.
13. Las instalaciones de revestimientos sobre sustrato no absorbentes, como membranas impermeabilizantes o revestimientos preexistentes, pueden requerir tiempos de fraguado mayores.
14. Si la obra continúa luego de la instalación, proteja siempre el área instalada para evitar rayones o manchas (Ejemplo pintura).
15. No transite, aplique carga o pesos hasta 4 días después de la instalación.
16. Siempre consulte la ficha técnica. Cualquier duda comuníquese con nuestro departamento técnico tel. +57 (1) 7245120, e-mail: gramar@gramar.com

14. PRESENTACIÓN

Colores: Blanco.

Bolsas 25 kg

Estibas con 62 Bolsas 25 kg - 1.55 Toneladas.

15. NOTAS

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, experiencia, guías técnicas y códigos de construcción locales a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Este documento no debe ser considerado como garantía

de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de obra que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S.** Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S.** no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página web www.gramar.com o puede solicitarlas a departamento técnico